

Lithofin Vlekstop PLUS - kleurverdiepend -

Beschrijving

Een gebruiksklaar speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor keramische, natuur- en betonsteen. Lithofin Vlekstop PLUS bevat hoogwaardige afstotende impregneerstoffen, opgelost in oplosmiddelen. Speciale additieven zorgen voor een blijvende kleurverdiepende werking.

Eigenschappen

Lithofin Vlekstop PLUS dringt in het oppervlak en vermindert de capillaire zuigkracht zodanig, dat water, olie en vet niet worden opgezogen. Hierdoor wordt het oppervlak ongevoelig voor vele vlekken. Bovendien wordt de kleurstructuur van natuursteen duidelijk versterkt.

Technische gegevens

Dichtheid: ca. 0,8 g/cm³ Vlampunt: >35°C (c.C)
 Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos Reuk: aromatisch

Toepassing

Voor een vlekwerend onderhoud met gelijktijdige kleurverdieping voor zuigkrachtige keramiek, terracotta-, natuur- en betonsteen. Bijzonder geschikt voor licht tot middelmatig zuigende natuursteen met breukruwe tot geslepen oppervlakken zoals graniet, gneiss, kwartsiet, leisteen alsook kalksteen.

Opmerking: Oppervlakken, die al een olieafstotende behandeling hebben ondergaan, kunnen niet worden behandeld. De zuurgevoeligheid van kalksteen en marmer blijft bestaan.

Verwerking

Heeft men nog geen ervaring met het product opgedaan, dan moet men eerst een proefstukje doen. Het te behandelen oppervlak moet volledig droog, schoon en vlekvrij zijn. Lithofin Vlekstop PLUS met Lithofin applicator, kwast, mop of doek gelijkmatig opbrengen, zodat het oppervlak gelijkmatig vochtig is. Bij een zuigkrachtige ondergrond het proces eventueel binnen 5 min. herhalen.

Opgelet, belangrijk! Het vloeibare product moet in het oppervlak intrekken.

Bij ruwe oppervlakken: Overtollig niet ingetrokken product alsmede schuim vóór opdroging gelijkmatig verdelen, niet geheel droog vegen. Het oppervlak moet nog vochtig lijken.

Bij gepolijste oppervlakken: Het teveel aan product met een droge doek volledig afvegen en beslist geen product op het oppervlak laten opdrogen.

Bij grotere oppervlakken het overtollige materiaal met een raamwisser verwijderen en machinaal (witte pad of lamsvel) napolijsten. Bij het aanvangen van het drogen de doek met product bevochtigen en het oppervlak afvegen.

Alle oppervlakken op gelijkmatig uitzicht controleren, indien nodig meteen opnieuw opbrengen resp. nabewerken. Na droging kan het product niet meer worden verwijderd.

Belangrijk: Een proefstukje doen. Sommige steensoorten kunnen ongelijkmatig zuigen en een wolkachtig uitzicht vertonen. Glas, politoer, kunststoffen, lak en voor oplosmiddelen gevoelige oppervlakken moeten tegen spatten worden beschermd. Niet zuigkrachtige of vochtige oppervlakken kunnen niet geïmpregneerd worden. Kalksteen en marmer blijven zuurgevoelig. Gereedschap kan met verdunning worden gereinigd.

Droogtijd: Het grootste gedeelte van het bevattende oplosmiddel verdampt binnen 2 uur. Vloerbedekking is na 12 uur begaanbaar. De volledige werking van de impregnering ontwikkelt zich na 24-48 uur.

Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de te behandelen oppervlakken mag niet minder dan 5°C en niet meer dan 25°C bedragen, vloerverwarming eventueel lager zetten. Fel zonlicht vermijden.

Verbruik: Is van de zuigkracht van de ondergrond afhankelijk. Richtwaarden: geslepen graniet: ca. 10- 15 m²/liter, breuk- en zaagruw graniet: ca. 6-8 m²/liter, 25-30m² bij Braziliaanse en Porto leisteen

Opslag

Gesloten, koel en droog bewaren. Kan ca. 2 jaar worden opgeslagen. Geopende bussen zo mogelijk meteen verwerken.

Houdbaarheid

In de buitenlucht blijft de kleurverdiepende werking afhankelijk van de steensoort en de weersomstandigheden ca. 1-2 jaar behouden, de beschermende werking maximaal 3 jaar. Binnen is de houdbaarheid van de gebruikte onderhoudsmiddelen afhankelijk. Ongeschikt zijn sterk ontvettende alsmede laagvormende producten. Voor een regelmatig onderhoud van vloeren adviseren wij Lithofin MN Wash&Clean of Lithofin GLASTILAN, dat de werking van Lithofin Vlekstop PLUS ondersteunt.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van chloorerende koolwaterstoffen. Niet in de afvoer lozen. WGK 2 volgens VwVwS van 17-5-99. Verwijdering: afvalsleutel AVV 070104*. Productresten zijn chemisch afval. De bussen zijn van blank milieuvriendelijk blik vervaardigd en recyclebaar. Ingedroogde, lege bussen kunnen bij de hiertoe bestemde verzamelpunten (zie aanwijzing op het etiket) worden afgegeven.

Veiligheid

De werkzame stoffen zijn na droging ongevaarlijk voor de gezondheid. Tijdens en na verwerking goed ventileren. Niet in ruimten verwerken, waarin onverpakte of licht verpakte levensmiddelen aanwezig zijn.

Ingrediënten: >30% koolwaterstoffen, siloxanen, polymeren, hulpstoffen.

Verordening gevaarlijke stoffen: Kenmerk vlg. EG-richtlijn 1999/45/EG: Symbool Xn, Schadelijk. Nafta(aardolie) met waterstof behandeld zwaar. Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

ADR2003: Kenmerk voor transport

VE	VE-kenmerk	Gegevens op verzendpapier
a, b, c	LQ	geen, gezien de beperkte hoeveelheid

Verpakking(VE)

- a) 500ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 1-liter-fles met kindveilige sluiting (10 in doos)
- c) 5-liter-jerrycan (2 st. in doos)

Deze informatie kan en moet uitsluitend vrijblijvend adviseren. Het gebruik van de producten moet op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken worden afgestemd. Als men geen ervaring heeft en in alle twijfelgevallen moet het product op een onopvallende plaats worden uitgetoet. (BNL4.13/6.11)