

Lithofin KF Impregnering voor keramische tegels en grestegels

Beschrijving

Een LITHOFIN- speciaal product voor keramische tegels (KF). Oplosmiddelvrije, direct verwerkbare speciale impregnering met hoogwaardige olie- en vochtwerende werkzame stoffen.

Eigenschappen

De werkende stoffen dringen binnen in de ruimte van de poriën en verlenen keramische oppervlakken en hun voegen een olie- en vochtwerende finish. Daardoor wordt de gevoeligheid voor vlekken gereduceerd en wordt het verwijderen van vlekken gemakkelijker gemaakt. De beschermde oppervlakken zijn zonder wijziging van hun uiterlijk gemakkelijker in het onderhoud en minder gevoelig voor vuil. De werkzame stoffen zijn na het drogen ongevaarlijk voor de gezondheid.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 5

Flampunt: ca. 36°C, (c.C.)

Uiterlijk: gelig, helder

Geur: geen

Toepassing

Voor aan vlekken blootgestelde vloeren zoals in werkplaatsen, keukens, kantines enz.

Voor de olie- en vochtwerende finish van keramische tegels, ook geschikt grès porcellanato, in het bijzonder voor gepolijste oppervlakken.

Advies: niet alle soorten fijn gresmateriaal moeten of kunnen worden behandeld.

Verwerking

De oppervlakken en de voegen moeten volledig opgedroogd, schoon en vlek-vrij zijn. Liefst uitsluitend deeloppervlakken tot ca. 20 m² bewerken. Fles licht schudden vóór gebruik. Een dunne, aaneengesloten film opbrengen met lamsveltrekker, penseel, rol of spons. Voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling zorgen door verschillende keren uit te vegen.

Evtl. resterend overschot niet laten opdrogen, maar na ca. 10-20 minuten met een rubberen trekker en/of droge doek afvegen zonder restanten. Op reeds droge plaatsen een doek met product bevochtigen en overschot wegwrijven. Oppervlakken onmiddellijk met strijklicht controleren op resten die na uitharding niet meer te verwijderen zijn. Voor grotere oppervlakken kan men Lithofin KF Impregnering ook met een tuinspuit opsproeien en onmiddellijk met een spons gelijkmatig verdelen. Productresten verwijdert men liefst met een machine met één schijf met een absorberend voorzetstuk.

Let op: op het oppervlak zichtbaar product mag niet opdrogen; onmiddellijk zorgvuldig afvegen.

Verwerkingstemperatuur: +10 tot +25 °C.

Droogtijd: vloerbedekkingen zijn binnen 2 uur beloopbaar, volledig werkzaam na ca. 24 - 48 uur.

Verbruik: tot ca. 50 m²/liter, afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond

Advies: spatten op hout, glas, pvc, gelakte oppervlakken, duurzaam elastische voegen e.d. onmiddellijk met een (vochtige) doek afvegen. Het gereedschap onmiddellijk met water reinigen. Als er geen ervaring beschikbaar is, eerst een testoppervlak aanleggen.

Nabehandeling

Houdbaarheid: ca. 2 jaar, afhankelijk van soort, plaats en belasting van het oppervlak. Bij nalatende werkzaamheid kan het oppervlak opnieuw worden behandeld. Voor regelmatige verzorging voor onderhoud adviseren wij Lithofin KF Onderhoudsreiniger. Ongeschikt zijn sterk ontvettende, uitlogende en laagvormende producten.

Opslag

Vorstvrij, koel en afgesloten. Tot 2 jaren houdbaar. Aangebroken verpakking meteen verwerken.

Milieubescherming

Vrij van organische oplosmiddelen.

Opruiming: Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen worden verwerkt via inzamelsystemen voor waardevolle stoffen (zie aanwijzing op etiket).

Veiligheid

Na het drogen ongevaarlijk voor de gezondheid (inspectierapport van LGA Neurenberg van 13-12-02). Opslaan buiten het bereik van kinderen.

Ingrediënten: polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1999/45/EG: Geen.

ADR 2009: Geen gevaarlijke stof.

Verpakking(VE)

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5 liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL10.13gps/1.13)